

PÜ 4+1 MAT BEYAZ BOYA

PT24259000

KULLANIM ALANI

Yüksek doldurma gücüne ve iyi yayılmaya sahip mat lake boyadır.

Düzgün yayılma, köşelerin doldurulması, çizilmelere ve kimyasallara direnç, yüksek pigmentasyon gücü gibi özellikler elde edilmek için düzenlenmiş mat sonkat beyaz boyadır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde genellikle mutfak ve banyo mobilyalarında kullanıma elverişli bir üründür.

Poliüretan beyaz astar, UV kurumalı beyaz poliakrilik ve polyester üzerine uygulanabilir.

KULLANIM TALİMATI

Ağırlıkça 4 birim PT24259000 kodlu PÜ 4+1 Mat Beyaz Boya 1 birim PK4232 kodlu P.Ü. SERT.4232 ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Havalı tabanca, havasız tabanca veya airmix, tabanca ve perde makinesi ile uygulanabilir. Konvensiyonel hava tabancasıyla 1,8 - 2 mm nozül ve 2,5-3 atm hava basıncı kullanılır. Airmix tabancada 0,4-0,5 mm nozül ve 3 atm malzeme basıncı ve 3 atm hava basıncı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım ömrü		: 4 saat
Toz kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°)	: 45 dk.
Dokunma kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 90 dk.
Sert kuruma	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 4-5 saat
İstifleme	(25°C)	: min. 24 saat
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalamadan)	: 30-60 dk.
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalanarak)	: 5 saat
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı		: 150-170 g/m ²
Raf Ömrü		: 12 ay
Karışım viskozitesi	(25°C)	: 25 - 35 sn. DIN4
Yoğunluk		: 1.35 - 1.45 g/cm ³ (25°C)

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Sonkat boya uygulanmadan önce yüzeye iyi bir yapışma sağlanabilmesi için astarlanmış ahşap, 320-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalıdır. Ayrıca son kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmış olmalıdır.

Kuruma süresince hava akımından kaçınılmalıdır çünkü hava akımı yüzeyi erken kurutarak portakallanma, uygun olmayan yayılma vs. çeşitli problemlere neden olabilir. Bazen basınçlı kabinlerde, hava direk kurumakta olan parçanın üzerine gelmekte ve probleme neden olabilmektedir. Bu problem göz ardı edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı sırasında tavsiye edilen çevre koşulları şöyledir:

- Sıcaklık : 10-25°C
- Bağıl Nem : %50-75

KULLANILABİLECEK SERTLEŞTİRİCİLER

- PK4232 : Her türlü kullanım için uygun universal bir sertleştiricidir.

KULLANILACAK TİNERLER

Uygulanacak ortam ve uygulama sistemine bağlı olarak tiner miktarı ve çeşidi ayarlanmalıdır. Genel olarak,

- TH135 : PU Tiner 35
- TH130 : PU Tiner 30 (Çok sıcak havalarda)

GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35° C’de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi 6-12 aydır.

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının okunması tavsiye edilir.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.

İbavet Satış ve Dağıtım Şartları’na göre tüm ürünlerin yüksek kalitesi garanti altına alınmıştır.

İba.Valresa-Aralık 2017
Yayın Tarihi : 01/12/2017 Rev.:02

PÜ MİLENYUM MAT BEYAZ BOYA

PT42259950

KULLANIM ALANI

Yüksek doldurma gücüne ve mükemmel yayılmaya sahip mat lake boyadır.

Düzgün yayılma, köşelerin doldurulması, çizilmelere ve kimyasallara direnç, yüksek pigmentasyon gücü gibi özellikler elde edilmek için düzenlenmiş mat sonkat beyaz boyadır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde genellikle mutfak ve banyo mobilyalarında kullanıma elverişli bir üründür.

Poliüretan beyaz astar, UV kurumalı beyaz poliakrilik ve polyester üzerine uygulanabilir.

KULLANIM TALİMATI

Ağırlıkça 2 birim PT42259950 kodlu PÜ Milenyum Mat Beyaz Boya 1 birim PK4030 kodlu P.Ü. P.Ü. MAT BOYA SERT.1030 ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Havalı tabanca, havasız tabanca veya airmix, tabanca ve perde makinesi ile uygulanabilir. Konvensiyonel hava tabancasıyla 1,8 - 2 mm nozül ve 2,5-3 atm hava basıncı kullanılır. Airmix tabancada 0,4-0,5 mm nozül ve 3 atm malzeme basıncı ve 3 atm hava basıncı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım ömrü		: 4 saat
Toz kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°)	: 45 dk.
Dokunma kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 90 dk.
Sert kuruma	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 4-5 saat
İstifleme	(25°C)	: min. 24 saat
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalamadan)	: 30-60 dk.
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalanarak)	: 5 saat
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı		: 150-170 g/m ²
Raf Ömrü		: 12 ay
Karışım viskozitesi	(25°C)	: 17-22 sn. DIN4
Yoğunluk		: 1.15 - 1.25 g/cm ³ (25°C)

TECHNICAL DATA SHEET

İB/VET
BOYA & VERNİK

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Sonkat boya uygulanmadan önce yüzeye iyi bir yapışma sağlanabilmesi için astarlanmış ahşap, 320-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalıdır. Ayrıca son kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmış olmalıdır.

Kuruma süresince hava akımından kaçınılmalıdır çünkü hava akımı yüzeyi erken kurutarak portakallanma, uygun olmayan yayılma vs. çeşitli problemlere neden olabilir. Bazen basınçlı kabinlerde, hava direk kurumakta olan parçanın üzerine gelmekte ve probleme neden olabilmektedir. Bu problem göz ardı edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı sırasında tavsiye edilen çevre koşulları şöyledir:

- Sıcaklık : 10-25°C
- Bağıl Nem : %50-75

KULLANILABİLECEK SERTLEŞTİRİCİLER

- PK4030 : Her türlü kullanım için uygun universal bir sertleştiricidir.

KULLANILACAK TİNERLER

Uygulanacak ortam ve uygulama sistemine bağlı olarak tiner miktarı ve çeşidi ayarlanmalıdır. Genel olarak,

- TH135 : PU Tiner 35
- TH130 : PU Tiner 30 (Çok sıcak havalarda)

GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35° C’de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi 6-12 aydır.

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının okunması tavsiye edilir.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.

İbavet Satış ve Dağıtım Şartları’na göre tüm ürünlerin yüksek kalitesi garanti altına alınmıştır.

İba.Valresa-Aralık 2017
Yayın Tarihi : 01/12/2017 Rev.:02

PÜ ROYAL MAT BEYAZ BOYA

PT32259100

KULLANIM ALANI

Yüksek doldurma gücüne ve mükemmel yayılmaya sahip mat lake boyadır.

Düzgün yayılma, köşelerin doldurulması, çizilmelere ve kimyasallara direnç, yüksek pigmentasyon gücü gibi özellikler elde edilmek için düzenlenmiş mat sonkat beyaz boyadır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde genellikle mutfak ve banyo mobilyalarında kullanıma elverişli bir üründür.

Poliüretan beyaz astar, UV kurumalı beyaz poliakrilik ve polyester üzerine uygulanabilir.

KULLANIM TALİMATI

Ağırlıkça 2 birim PT32259100 kodlu PÜ Royal Mat Beyaz Boya 1 birim PK3029 kodlu P.Ü. MAT BOYA SERT.9130 ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Havalı tabanca, havasız tabanca veya airmix, tabanca ve perde makinesi ile uygulanabilir. Konvensiyonel hava tabancasıyla 1,8 - 2 mm nozül ve 2,5-3 atm hava basıncı kullanılır. Airmix tabancada 0,4-0,5 mm nozül ve 3 atm malzeme basıncı ve 3 atm hava basıncı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım ömrü		: 4 saat
Toz kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°)	: 45 dk.
Dokunma kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 90 dk.
Sert kuruma	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 4-5 saat
İstifleme	(25°C)	: min. 24 saat
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalamadan)	: 30-60 dk.
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalanarak)	: 5 saat
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı		: 150-170 g/m ²
Raf Ömrü		: 12 ay
Karışım viskozitesi	(25°C)	: 25 - 30 sn. DIN4
Yoğunluk		: 1.10 - 1.20 g/cm ³ (25°C)

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Sonkat boya uygulanmadan önce yüzeye iyi bir yapışma sağlanabilmesi için astarlanmış ahşap, 320-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalıdır. Ayrıca son kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmış olmalıdır.

Kuruma süresince hava akımından kaçınılmalıdır çünkü hava akımı yüzeyi erken kurutarak portakallanma, uygun olmayan yayılma vs. çeşitli problemlere neden olabilir. Bazen basınçlı kabinlerde, hava direk kurumakta olan parçanın üzerine gelmekte ve probleme neden olabilmektedir. Bu problem göz ardı edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı sırasında tavsiye edilen çevre koşulları şöyledir:

- Sıcaklık : 10-25°C
- Bağıl Nem : %50-75

KULLANILABİLECEK SERTLEŞTİRİCİLER

- PK3029 : Her türlü kullanım için uygun universal bir sertleştiricidir.

KULLANILACAK TİNERLER

Uygulanacak ortam ve uygulama sistemine bağlı olarak tiner miktarı ve çeşidi ayarlanmalıdır. Genel olarak,

- TH135 : PU Tiner 35
- TH130 : PU Tiner 30 (Çok sıcak havalarda)

GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35° C’de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi 6-12 aydır.

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının okunması tavsiye edilir.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.

İbavet Satış ve Dağıtım Şartları’na göre tüm ürünlerin yüksek kalitesi garanti altına alınmıştır.

İba.Valresa-Aralık 2017
Yayın Tarihi : 01/12/2017 Rev.:02

PÜ ROYAL BEYAZ BOYA

PT32909100

KULLANIM ALANI

Yüksek doldurma gücüne ve mükemmel yayılmaya sahip parlak lake boyadır.

Düzgün yayılma, köşelerin doldurulması, yüksek parlaklık, çizilmelere ve kimyasallara direnç, yüksek pigmentasyon gücü gibi özellikler elde edilmek için düzenlenmiş parlak sonkat beyaz boyadır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde genellikle mutfak ve banyo mobilyalarında kullanıma elverişli bir üründür.

Poliüretan beyaz astar, UV kurumalı beyaz poliakrilik ve polyester üzerine uygulanabilir.

KULLANIM TALİMATI

Ağırlıkça 2 birim PT32909100 kodlu PÜ Royal Beyaz Boya 1 birim PK9210 kodlu P.Ü. Royal Parlak Boya Sert.9210 ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Havalı tabanca, havasız tabanca veya airmix, tabanca ve perde makinesi ile uygulanabilir. Konvansiyonel hava tabancasıyla 1,8 - 2 mm nozül ve 2,5-3 atm hava basıncı kullanılır. Airmix tabancada 0,4-0,5 mm nozül ve 3 atm malzeme basıncı ve 3 atm hava basıncı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım ömrü		: 4 saat
Toz kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°)	: 45 dk.
Dokunma kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 90 dk.
Sert kuruma	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 4-5 saat
İstifleme	(25°C)	: min. 24 saat
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalamadan)	: 30-60 dk.
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalanarak)	: 5 saat
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı		: 150-170 g/m ²
Raf Ömrü		: 12 ay
Karışım viskozitesi	(25°C)	: 27-37 sn. DIN4
Yoğunluk		: 1.22-1.29g/cm ³ (25°C)

TECHNICAL DATA SHEET

İB/VET
BOYA & VERNİK

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Sonkat boya uygulanmadan önce yüzeye iyi bir yapışma sağlanabilmesi için astarlanmış ahşap, 320-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalıdır. Ayrıca son kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmış olmalıdır.

Kuruma süresince hava akımından kaçınılmalıdır çünkü hava akımı yüzeyi erken kurutarak portakallanma, uygun olmayan yayılma vs. çeşitli problemlere neden olabilir. Bazen basınçlı kabinlerde, hava direk kurumakta olan parçanın üzerine gelmekte ve probleme neden olabilmektedir. Bu problem göz ardı edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı sırasında tavsiye edilen çevre koşulları şöyledir:

- Sıcaklık : 10-25°C
- Bağıl Nem : %50-75

KULLANILABİLECEK SERTLEŞTİRİCİLER

- PK3030 : Her türlü kullanım için uygun universal bir sertleştiricidir.
- PK9210 : Yaz aylarında kullanılması tavsiye edilen bir sertleştiricidir.

KULLANILACAK TİNERLER

Uygulanacak ortam ve uygulama sistemine bağlı olarak tiner miktarı ve çeşidi ayarlanmalıdır. Genel olarak,

- TH135 : PU Tiner 35
- TH130 : PU Tiner 30 (Çok sıcak havalarda)

GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi 6-12 aydır.

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının okunması tavsiye edilir.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.

İbavet Satış ve Dağıtım Şartları’na göre tüm ürünlerin yüksek kalitesi garanti altına alınmıştır.

İba.Valresa-Kasım 2017
Yayın Tarihi : 06/11/2017 Rev.:03

P.Ü. İPEKMAT BEYAZ 9000

PT24459000

KULLANIM ALANI

Sararmaya karşı dirençli, yüksek doldurma gücüne ve mükemmel yayılmaya sahip sonkat mat boyadır.

Düzgün yayılma, köşelerin doldurulması, çizilmelere ve kimyasallara direnç, ışığa dayanım, yüksek pigmentasyon gücü gibi özellikler elde edilmek için düzenlenmiş sonkat mat beyaz boyadır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde genellikle mutfak ve banyo mobilyalarında kullanıma elverişli bir üründür.

Poliüretan beyaz astar, UV kurumalı beyaz poliakrilik ve polyester üzerine uygulanabilir.

PÜ Milenyum İpekmat Beyaz Boya, sararmayan bir ürün olmasına rağmen bahçe mobilyaları, dış kapı, pencere gibi doğrudan atmosferik koşullara maruz kalacak yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANIM TALİMATI

Ağırlıkça 4 birim P.Ü. İpekmat Beyaz 9000, 1 birim PK3029 kodlu P.Ü. Mat Boya Sert.9130 ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Havalı tabanca, havasız tabanca veya airmix, tabanca ve perde makinesi ile uygulanabilir. Konvansiyonel hava tabancasıyla 1,8 - 2 mm nozül ve 2,5-3 atm hava basıncı kullanılır. Airmix tabancada 0,4-0,5 mm nozül ve 3 atm malzeme basıncı ve 3 atm hava basıncı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım ömrü		: 4 saat
Toz kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°)	: 60 dk.
Dokunma kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 90 dk.
Sert kuruma	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 4-5 saat
İstifleme		: min. 24 saat
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalamadan)	: 30-60 dk.
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalanarak)	: 5 saat
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı		: 140-200 g/m ²
Parlaklık		: 43-47 gloss
Karışım viskozitesi	(25°C)	: 80-110 sn. DIN4
Yoğunluk	(25°C)	: 1.050-1.250 g/cm ³

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Sonkat boya uygulanmadan önce yüzeye iyi bir yapışma sağlanabilmesi için astarlanmış ahşap, 320-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalıdır. Ayrıca son kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmış olmalıdır.

Kuruma süresince hava akımından kaçınılmalıdır çünkü hava akımı yüzeyi erken kurutarak portakallanma, uygun olmayan yayılma vs. çeşitli problemlere neden olabilir. Bazen basınçlı kabinlerde, hava direk kurumakta olan parçanın üzerine gelmekte ve probleme neden olabilmektedir. Bu problem göz ardı edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı sırasında tavsiye edilen çevre koşulları şöyledir:

- Sıcaklık : 10-25°C
- Bağıl Nem : %50-75

KULLANILACAK TİNERLER

Uygulanacak ortam ve uygulama sistemine bağlı olarak tiner miktarı ve çeşidi ayarlanmalıdır. Genel olarak,

- TH135 : PU Tiner 35
- TH130 : PU Tiner 30 (Sıcak havalarda)

GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi 6-12 aydır.

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının okunması tavsiye edilir.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.

İbavet Satış ve Dağıtım Şartları'na göre tüm ürünlerin yüksek kalitesi garanti altına alınmıştır.

İba.Valresa-Mart 2017
Yayın Tarihi : 28/03/2017 Rev.:01

P.Ü. MİLENYUM FULLMAT BEYAZ 9950

PT42109950

KULLANIM ALANI

Sararmaya karşı dirençli, yüksek doldurma gücüne ve mükemmel yayılmaya sahip sonkat mat boyadır.

Düzgün yayılma, köşelerin doldurulması, çizilmelere ve kimyasallara direnç, ışığa dayanım, yüksek pigmentasyon gücü gibi özellikler elde edilmek için düzenlenmiş sonkat mat beyaz boyadır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde genellikle mutfak ve banyo mobilyalarında kullanıma elverişli bir üründür.

Poliüretan beyaz astar, UV kurumalı beyaz poliakrilik ve polyester üzerine uygulanabilir.

PÜ Milenyum Fullmat Beyaz Boya, sararmayan bir ürün olmasına rağmen bahçe mobilyaları, dış kapı, pencere gibi doğrudan atmosferik koşullara maruz kalacak yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANIM TALİMATI

Ağırlıkça 2 birim P.Ü. Milenyum Fullmat Beyaz 9950, 1 birim PK4030 kodlu P.Ü. Mat Boya Sert.1030 ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Havalı tabanca, havasız tabanca veya airmix, tabanca ve perde makinesi ile uygulanabilir. Konvansiyonel hava tabancasıyla 1,8 - 2 mm nozül ve 2,5-3 atm hava basıncı kullanılır. Airmix tabancada 0,4-0,5 mm nozül ve 3 atm malzeme basıncı ve 3 atm hava basıncı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım ömrü		: 4 saat
Toz kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°)	: 60 dk.
Dokunma kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 90 dk.
Sert kuruma	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 4-5 saat
İstifleme		: min. 24 saat
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalamadan)	: 30-60 dk.
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalanarak)	: 5 saat
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı		: 140-200 g/m ²
Parlaklık		: 9-11 gloss
Karışım viskozitesi	(25°C)	: 18-23 sn. DIN4
Yoğunluk	(25°C)	: 1.150-1.250 g/cm ³

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Sonkat boya uygulanmadan önce yüzeye iyi bir yapışma sağlanabilmesi için astarlanmış ahşap, 320-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalıdır. Ayrıca son kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmış olmalıdır.

Kuruma süresince hava akımından kaçınılmalıdır çünkü hava akımı yüzeyi erken kurutarak portakallanma, uygun olmayan yayılma vs. çeşitli problemlere neden olabilir. Bazen basınçlı kabinlerde, hava direk kurumakta olan parçanın üzerine gelmekte ve probleme neden olabilmektedir. Bu problem göz ardı edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı sırasında tavsiye edilen çevre koşulları şöyledir:

- Sıcaklık : 10-25°C
- Bağıl Nem : %50-75

KULLANILACAK TİNERLER

Uygulanacak ortam ve uygulama sistemine bağlı olarak tiner miktarı ve çeşidi ayarlanmalıdır. Genel olarak,

- TH135 : PU Tiner 35
- TH130 : PU Tiner 30 (Sıcak havalarda)

GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi 6-12 aydır.

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının okunması tavsiye edilir.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.

İbavet Satış ve Dağıtım Şartları'na göre tüm ürünlerin yüksek kalitesi garanti altına alınmıştır.

İba.Valresa-Nisan 2017
Yayın Tarihi : 07/04/2014 Rev.:01

P.Ü. MİLENYUM İPEKMAT BEYAZ 9950

PT42459950

KULLANIM ALANI

Sararmaya karşı dirençli, yüksek doldurma gücüne ve mükemmel yayılmaya sahip sonkat boyadır.

Düzyün yayılma, köşelerin doldurulması, çizilmelere ve kimyasallara direnç, ışığa dayanım, yüksek pigmentasyon gücü gibi özellikler elde edilmek için düzenlenmiş sonkat ipekmat beyaz boyadır.

Sahip olduğu özellikleri sayesinde genellikle mutfak ve banyo mobilyalarında kullanıma elverişli bir üründür.

Poliüretan beyaz astar, UV kurumalı beyaz poliakrilik ve polyester üzerine uygulanabilir.

PÜ Milenyum İpekmat Beyaz Boya, sararmayan bir ürün olmasına rağmen bahçe mobilyaları, dış kapı, pencere gibi doğrudan atmosferik koşullara maruz kalacak yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANIM TALİMATI

Ağırlıkça 2 birim P.Ü. Milenyum İpekmat Beyaz 9950, 1 birim PK4030 P.Ü. Mat Boya Sert.1030 ile homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Havalı tabanca, havasız tabanca veya airmix, tabanca ve perde makinesi ile uygulanabilir. Konvansiyonel hava tabancasıyla 1,8 - 2 mm nozül ve 2,5-3 atm hava basıncı kullanılır. Airmix tabancada 0,4-0,5 mm nozül ve 3 atm malzeme basıncı ve 3 atm hava basıncı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karışım ömrü		: 4 saat
Toz kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°)	: 60 dk.
Dokunma kuruması	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 90 dk.
Sert kuruma	(120 µ, yüzey sıcaklığı 25°C)	: 4-5 saat
İstifleme		: min. 24 saat
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalamadan)	: 30-60 dk.
Katlar arası bekleme süresi	(zımparalanarak)	: 5 saat
Tavsiye edilen uygulama kalınlığı		: 140-200 g/m ²
Parlaklık		: 45-49 gloss
Karışım viskozitesi	(25°C)	: 17-22 sn. DIN4
Yoğunluk	(25°C)	: 1.150-1.250 g/cm ³

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Sonkat boya uygulanmadan önce yüzeye iyi bir yapışma sağlanabilmesi için astarlanmış ahşap, 320-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalıdır. Ayrıca son kat uygulamadan önce yüzey yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmış olmalıdır.

Kuruma süresince hava akımından kaçınılmalıdır çünkü hava akımı yüzeyi erken kurutarak portakallanma, uygun olmayan yayılma vs. çeşitli problemlere neden olabilir. Bazen basınçlı kabinlerde, hava direk kurumakta olan parçanın üzerine gelmekte ve probleme neden olabilmektedir. Bu problem göz ardı edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı sırasında tavsiye edilen çevre koşulları şöyledir:

- Sıcaklık : 10-25°C
- Bağıl Nem : %50-75

KULLANILACAK TİNERLER

Uygulanacak ortam ve uygulama sistemine bağlı olarak tiner miktarı ve çeşidi ayarlanmalıdır. Genel olarak,

- TH135 : PU Tiner 35
- TH130 : PU Tiner 30 (Sıcak havalarda)

GEREKLİ ÖNLEMLER

Ürünler direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C’de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi 6-12 aydır.

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının okunması tavsiye edilir.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.

İbavet Satış ve Dağıtım Şartları’na göre tüm ürünlerin yüksek kalitesi garanti altına alınmıştır.

İba.Valresa-Nisan 2017
Yayın Tarihi : 07/04/2017 Rev.:01